

Productinformatie

Allesvuller poeder

- Voor het vullen van grotere gaten en scheuren tot 5 cm diep.
- Ook geschikt voor het zetten van hoeken, contactdozen e.d.
- Voor vrijwel alle ondergronden.



Product

Slijtvast, universeel vulmiddel. Voor grotere gaten en scheuren in vrijwel alle ondergronden, binnen en buiten.

Verpakking

750 gr. pak.

2000 gr. pak.

Gesloten verpakking op een koele en droge plaats bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het repareren en vullen van grotere gaten en scheuren tot 5 cm diep in een keer.
- ✓ Voor het zetten van hoeken en het vastzetten van contactdozen e.d.
- ✓ Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden zoals steen, hout, beton, spaanplaat, gipsplaten, gasbeton, pleister- en stucwerk etc.
- ✓ Ook toepasbaar in vochtige ruimtes.
- ✓ Binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Krimpt niet.
- ✓ Schroef-, spijker-, tril- en boorvast.
- ✓ Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden.
- ✓ Waterbestendig. Droogt wit op.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.

Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: poedervormig vul- en reparatiemiddel, hydraulisch afbindend, polymeerhars versterkt
Mengverhouding	: ca. 2 delen poeder op 1 deel water
Verwerkingstijd	: 30 minuten bij pasta aangemaakt bij 20°C
Zettijd	: 60 - 90 minuten
Droogtijd (bij 5 cm)	: ca. 24 uur
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Max. laagdikte	: 5 cm
Kleur	: wit
Overschilderbaarheid	: alle soorten verf (acryl en alkyd)

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Ondergrond droog schoon en vetvrij maken.
3. Extreem gladde oppervlakken opruwen (schuren) i.v.m. hechting.
4. Sterk zuigende ondergronden bevochtigen, poederende lagen eerst fixeren met Alabastine Voorstrijk Hechting.
5. De mengverhouding is ca. 2 delen poeder op 1 deel water.
6. Strooi de benodigde hoeveelheid in een schoon bakje met water en roer het goed door totdat een gladde, klontvrije pasta ontstaat.
7. Allesvuller stevig in het gat aandrukken met een plamuurmes. **Zie figuur 1.**
8. Glad afwerken met een nat plamuurmes.
9. Verwerkingstijd ± 30 minuten.
10. Na droging eventueel bijschuren.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Voor het beste resultaat bij grotere gaten, maakt u de laatste beweging met het plamuurmes in 2 keer; beweeg het plamuurmes 2 keer vanuit het midden, in tegenovergestelde richting zonder al te veel druk, over het materiaal.
- ✓ Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.