

## Productinformatie

# Houtrotvuller

- **Professionele kwaliteit voor definitieve reparatie van verrot hout.**
- **Speciaal ontwikkeld voor houtrot.**
- **Uitstekend schuur-, spijker- en schroefbaar.**
- **Zeer gemakkelijk te verwerken.**
- **Lukt altijd!**



### Product

Houtrotvuller is een 2 componenten epoxy-massa voor definitieve reparatie van verrot hout.

### Verpakking

Alles-in-één set (2 blikken à 250 gr. Houtrotvuller en Houtrotstop).  
500 gr. (2 blikken).  
1000 gr. (2 blikken).  
Gesloten verpakking koel en droog bewaren.

### Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Speciaal ontwikkeld voor houtrot.
- ✓ Ideaal voor het definitief repareren van alle houtrot-beschadigingen aan kozijn, deur, dorpel, boeiboord, tuinhuisje, etc.

### Eigenschappen

- ✓ Zeer goede hechting.
- ✓ Vormvast: zakt niet uit.
- ✓ Uitstekend schuur-, spijker- en schroefbaar.
- ✓ Perfect verwerkbaar: zeer strak af te werken.
- ✓ Flexibel: vangt de werking van het hout op.
- ✓ Krimpt niet.
- ✓ IJzersterk.
- ✓ Ongevoelig voor vocht en weersinvloeden.
- ✓ Overschilderbaar met alle verfsoorten (alkyd en acryl) en dekkende beits.
- ✓ Binnen en buiten te gebruiken.
- ✓ Gemakkelijk (1:1) te mengen.
- ✓ Kleur: naturel.

### Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.  
Gereedschap direct schoonmaken met warm water en keukenpapier.

### Technische gegevens

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Type product          | : 2 componenten vulmiddel op basis van epoxyhars                           |
| Mengverhouding        | : 1:1; uit beide blikken een gelijke hoeveelheid nemen                     |
| Verwerkingstijd       | : ca. 20 minuten   |
| Droogtijd             | : schaven, schuren, schilderen, etc. is mogelijk na 6 uur (bij 20°C)       |
| Kleur                 | : lichtbruin   |
| Min. verwerkingstemp. | : 10°C   |
| Max. laagdikte        | : horizontaal tot ca. 5 cm in een laag. Verticaal tot ca. 2 cm in een keer |
| Overschilderbaarheid  | : met alle verfsoorten (alkyd en acryl) en dekkende beits                  |

## Gebruiksaanwijzing

1. Verrot hout en loszittende delen grondig verwijderen. **Zie figuur 1.**
2. Ondergrond schoon en droog maken.
3. Voor optimaal resultaat: impregneer het verrotte hout met Alabastine Houtrotstop. Hierdoor wordt verdere aantasting van het hout voorkomen.
4. Na ca. 6 uur droging (bij 20°C) van Houtrotstop kan Houtrotvuller aangebracht worden.
5. Houtrotvuller component 1 en component 2 op een harde ondergrond met een plamuurmes goed mengen, tot een egale kleur is ontstaan. **Zie figuur 2.** De mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn. Gemakkelijk: uit beide blikken een gelijke hoeveelheid nemen.
6. Niet meer aanmaken dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
7. Houtrotvuller aanbrengen met een plamuurmes. **Zie figuur 3.**
8. Schaven, schuren, schilderen, etc. is mogelijk na 6 uur (bij 20°C). **Zie figuur 4.**
9. Gereedschap direct schoonmaken met warm water en keukenpapier.

### Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Let op: huidcontact vermijden.
- ✓ Voor het zetten van hoeken of grotere reparaties adviseren wij het gebruik van een mal.
- ✓ Bekleed de mal met huishoudfolie of een stuk van een plastic tas (polyethyleen). Neem liever iets te dik dan te dun plastic.
- ✓ Het kunststof plateau uit de Alles-in-één set kunt u gebruiken als mengplateau en/of mal.



figuur 1



figuur 2



figuur 3



figuur 4