

Productinformatie

MuurGlad

Structuurmuren & Glasvezelbehang

- Voor het glad maken van gestructureerde muren, o.a. structuurverf, sierpleister, granol, spachtelputz, etc.
- Voor het glad maken van muren van Glasvezel- of Glasweefselbehang.



Product

- ✓ Makkelijk opbrengen met de MuurGlad Roller.
- ✓ Eenvoudig glad afwerken met MuurGlad Strijker.
- ✓ Soepele pasta, kant & klaar.

Verpakking

- ✓ 5 en 10 ltr emmer.
- ✓ Gesloten verpakking op koele, droge en vorstvrije plaats bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Egaliseren of glad maken van gestructureerde muren, o.a. structuurverf, sierpleister, granol, spachtelputz, etc.
- ✓ Gladmaken van muren met Glasvezel- of Glasweefselbehang.
- ✓ Alleen binnenshuis gebruiken.
- ✓ Geschikt voor ruimtes met condensvorming, b.v. een badkamer.
- ✓ **LET OP:** niet gebruiken op muren met vochtdoorslag.

Eigenschappen

- ✓ Eenvoudig aan te brengen met MuurGlad roller en glad te strijken met de MuurGladStrijker.
- ✓ Vult en egaliseert tot 1,5 mm in 1 laag.
- ✓ Goed schuurbaar.
- ✓ Droogtijd: 8-12 uur, afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur.
- ✓ Na droging overschilderbaar of te behangen.
- ✓ Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl).
- ✓ Kleur wit.

Gereedschap

- ✓ MuurGladRoller
 - ✓ MuurGladStrijker
- Na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: pasta egaliseermiddel met dolomietvulstoffen, op basis van polymeer-dispersie.
Verbruiksindicatie (bij 10L)	: Glasvezelbehang tot 20 m ² Structuurverf tot 18 m ² Spachtelputz (2 mm) tot 10 m ² Granol (3mm) tot 7 m ²
Verwerkingstijd	: tussen 15 en 30 minuten na aanbrengen.
Droogtijd	: 8 – 12 uur, afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur.
Kleur	: wit.
Max. Laagdikte	: 1,5 mm.
Min. verwerkingstemp.	: 5 ° C.
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf, alkyd en acryl.

Gebruiksaanwijzing

1. Steek oneffenheden weg, bijvoorbeeld met een plamuurmes. Hierdoor krijgt u makkelijk een glad eindresultaat.
2. Verwijder stukken Glasvezel- of Glasweefsel die niet goed vast zitten.
3. Vul gaten groter dan 1,5 mm eerst met Alabastine Muurvuller.
4. De ondergrond moet schoon en droog zijn.
5. Sterk zuigende ondergronden voor behandelen met Alabastine voorstrijk zuigende ondergronden of Alabastine Gipsplaten & Cellenbeton Concentraat.
6. Veegvast, poederende, zandende of gruisende ondergronden, voorbehandelen met Alabastine voorstrijk hechting.
7. Nicotine- en lekkagevlekken voor behandelen met Alabastine voorstrijk vlekken.
8. Muurglad goed doorroeren voor gebruik.
9. Breng het product rechtstreeks uit de emmer met de MuurGlad Roller aan op de muur en verdeel het zo gelijkmatig mogelijk.
10. Het product eerst op een groter oppervlak aanbrengen (enkele m²).
11. Na aanbrengen ± 15 tot 30 wachten voordat u gaat glad strijken.
12. Strijk met de MuurGladStrijker met enige druk in banen van boven naar beneden. Zorg voor enige overlap tussen de banen.
13. Herhaal deze behandeling voor de gehele wand
14. Muurglad is na 8 – 12 uur droog, afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur.
15. Eventueel nog aanwezige oneffenheden van de ondergrond, kunnen na droging met een tweede dunne laag Muurglad worden weggewerkt.
16. Kleine oneffenheden van Muurglad kunt u na droging eenvoudig met schuurpapier weg schuren.