

Productinformatie

Tegelgrondverf

(2 componenten)

- *De beste tegelgrondverf voor elke situatie.*
- *Speciaal voor bad en douche.*
- *Superieure hechting.*
- *Kan zelfs op vloertegels.*



Product

2 Componenten grondverf op waterbasis met superieure hechting op geglazuurde wand- en vloertegels.

Verpakking

250 ml. blik, 2 componenten.
750 ml. blik, 2 componenten.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor zowel wand- als vloertegels in sanitaire ruimtes.
- ✓ Speciaal voor tegels in de douche, rondom de badkuip en achter het fornuis.
- ✓ Basis voor Alabastine Tegellak (2 componenten).

Eigenschappen

- ✓ Superieure hechting.
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen.
- ✓ Geeft een niet-dekkende grijze laag.

Gereedschap

- ✓ Kortharige mohair- of viltroller die geschikt is voor 2 componentenlakken en kwast.
Spatten direct reinigen met warm water. Rollers en verfresten na gebruik deponeren bij het chemisch afval.

Technische gegevens

Type product	: 2 componenten epoxy-grondverf op waterbasis
Mengverhouding	: totale inhoud van het bovenste blik toevoegen aan het onderste blik
Voorreactietijd	: 15 minuten
Verwerkingstijd	: na menging ca. 2 uur verwerkbaar
Verbruiksindicatie	: 250 ml. voor ca. 8 m ² : 750 ml. voor ca. 24 m ²
Droogtijd	: stofdroog na ca. 6 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur; binnen 72 uur overschilderen met Alabastine tegellak (2 componenten)
Verwerkingstemperatuur	: tussen 10°C en 35°C
Hittebestendigheid	: max. 150°C

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- ✓ Alabastine Tegelgrondverf verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.
- ✓ Niet verwerken in nabijheid van ontstekingsbronnen, geisers, e.d.
- ✓ Eventuele scheuren en gaten in voegen en tegels eerst vullen met Alabastine Super Sterk Vuller.
- ✓ Kalkaanslag zorgvuldig verwijderen met Alabastine Super Tegelreiniger. Niet met water en/of ammonia.
- ✓ Voegen zorgvuldig reinigen met Alabastine Voegenreiniger. Niet met water en/of ammonia.
- ✓ Schimmels en zwarte aanslag verwijderen met chloor.
- ✓ Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.
- ✓ **Let op:** Tegelgrondverf en Tegellak hechten niet op kit. Daarom kit eerst verwijderen met Alabastine Kitverwijderaar. Daarna goed nawassen met water. Na afwerking met Alabastine Tegellak een nieuwe kitlaag aanbrengen.

Schilderen

- ✓ Zorg voor voldoende ventilatie.
- ✓ Voeg de totale inhoud van het bovenste blik toe aan de inhoud van het onderste blik.
- ✓ Vervolgens minimaal 5 minuten goed roeren.
- ✓ De gemengde Tegelgrondverf 15 minuten laten staan.
- ✓ Daarna nogmaals roeren. De Tegelgrondverf is nu klaar voor gebruik.
- ✓ **Let op:** Maximale verwerkingstijd na vermenging is 2 uur (bij 20°C).
- ✓ Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen Tegelgrondverf eerst met een kwast aanbrengen.
- ✓ Breng Tegelgrondverf in een dunne, doorschijnende laag aan over zowel tegels als voegen.
- ✓ Tegelgrondverf zo dun mogelijk aanbrengen. Een dunne laag geeft een betere hechting dan een dikke laag.
- ✓ Spatten direct verwijderen met warm water.

Droogtijd/verwerking

- ✓ Tijdens en na aanbrengen goed ventileren.
- ✓ Na minimaal 16 uur en maximaal 72 uur droging (bij 20°C) kan Tegelgrondverf worden overschilderd met Alabastine Tegellak.
- ✓ Tussentijds mag Tegelgrondverf niet in aanraking komen met water en zeep.
- ✓ Gereedschap na gebruik schoonmaken met warm water.
- ✓ Verbruik : 750 ml Alabastine Tegelgrondverf voor ± 24m².

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Het nauwkeurig opvolgen van de gebruiksaanwijzing garandeert de hechting op lange termijn.
- ✓ Om te voorkomen dat er losse haartjes in de laklaag komen, de verfroller voor gebruik omwikkelen met schilderstape. Na het verwijderen van de tape de roller naspoelen met water en laten drogen voor gebruik.
- ✓ Tegelgrondverf aanbrengen in een dunne, doorschijnende laag. Een dunne laag geeft namelijk een betere hechting dan een dikke laag.
- ✓ Gebruik Tegelgrondverf altijd in combinatie met Alabastine Tegellak.
- ✓ Scherpe randen en hoeken van tegels opruwen met een staalborsteltje i.v.m. de hechting.