

Productinformatie

Tegellak

(2 componenten)

- *De enige heet water bestendige tegellak.*
- *Speciaal voor bad en douche.*
- *Slijtvast.*
- *Kan zelfs op vloertegels.*



Product

De beste slijtvaste hoogglans lak voor gladde tegels die reeds behandeld zijn met Alabastine 2 componenten Tegellakgrondverf. Na afwerking met Alabastine Tegellak is uw badkamer, keuken of toilet weer als nieuw.

Deze hoogwaardige kwaliteit Tegellak is speciaal voor tegels in de douchehoek, rondom de badkuip en achter het fornuis.

Verpakking

750 ml. blik, 2 componenten.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor zowel wand- als vloertegels in sanitaire ruimtes die reeds voorbehandeld zijn met Alabastine tegellakgrondverf (2 componenten).
- ✓ Speciaal geschikt voor bad en douche waar contact met heet water plaats vindt.

Eigenschappen

- ✓ Geeft een blijvend mooi en stralend eindresultaat.
- ✓ Jarenlange supersterke hechting, en heet water bestendig, speciaal voor bad en douche.
- ✓ Slijt-, stoot- en krasvast.
- ✓ Verkrijgbaar in wit en camee.

Gereedschap

- ✓ Kortharige mohair- of viltroller die geschikt is voor 2 componentenlakken en kwast.
- Spatten direct reinigen met thinner. Rollers en verfristen na gebruik deponeren bij het chemisch afval.

Technische gegevens

Type product	: 2 componenten epoxy-lak o.b.v. oplosmiddelen
Mengverhouding	: totale inhoud van het bovenste blik toevoegen aan het onderste blik
Voorreactietijd	: 15 minuten
Verwerkingstijd	: na menging ca. 6 uur verwerkbaar
Verbruiksindicatie	: 750 ml. voor ca. 8 m ²
Droogtijd	: stofdroog na ca. 3 uur; overschilderbaar na ca. 12 uur, maar binnen drie dagen; volledig uitgehard na ca. 10 dagen
Verwerkingstemperatuur	: tussen 10°C en 35°C
Hittebestendigheid	: max. 150°C
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf (alkyd en acryl); gebruik in vochtige ruimtes bij voorkeur alkydverf

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- ✓ Ondergrond eerst voorbehandelen met Alabastine 2 componenten Tegellakverf.
- ✓ Alabastine Tegellak verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.
- ✓ Niet verwerken in nabijheid van ontstekingsbronnen, geisers, e.d.
- ✓ Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.
- ✓ **Let op:** Tegellakverf en Tegellak hechten niet op kit. Daarom kit eerst verwijderen met Alabastine Kitverwijderaars. Daarna goed nawassen met water. Na afwerking met Alabastine Tegellak een nieuwe kitlaag aanbrengen.

Schilderen

- ✓ Zorg voor voldoende ventilatie.
- ✓ Voeg de totale inhoud van het bovenste blik toe aan de inhoud van het onderste blik.
- ✓ Vervolgens minimaal 5 minuten goed roeren.
- ✓ De gemengde Tegellak 15 minuten laten staan.
- ✓ Daarna nogmaals roeren. De Tegellak is nu klaar voor gebruik.
- ✓ **Let op:** Maximale verwerkingstijd na vermenging is 5 uur. (20°C)
- ✓ Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen Tegellak eerst met een kwast aanbrengen.
- ✓ Gebruik een kortharige mohair- of viltroller die geschikt is voor 2 componenten lakken.
- ✓ **TIP:** Om te voorkomen dat er losse haartjes in de laklaag komen, de verfröller omwikkelen met schilders-tape. Vervolgens de tape verwijderen.
- ✓ Breng nu Tegellak in een dekkende laag aan.
- ✓ **TIP:** Rol van boven naar beneden en van links naar rechts voor een gelijkmatige verflaag, vervolgens licht narollen.
- ✓ Bij toepassing op vloeren altijd 2 lagen aanbrengen.
- ✓ Spatten direct verwijderen met thinner.

Droogtijd/verwerking

- ✓ Bij donkere ondergronden na 12 uur, maar binnen 72 uur, een tweede laag Alabastine Tegellak aanbrengen. Bij overschilderen na 72 uur de ondergrond eerst licht opschuren.
- ✓ Na 24 uur mag een gelakte tegel in aanraking komen met water.
- ✓ De eerste 10 dagen een gelakte tegel niet schoonmaken.
- ✓ Bij toepassing op vloeren: Alabastine Tegellak is na ± 24 uur beloopbaar.
- ✓ De eerste 10 dagen niets op de vloer zetten of leggen, i.v.m. het risico op verkleuren.
- ✓ Rollers en eventuele verfresten als chemisch afval afvoeren.
- ✓ Verbruik: 750 ml Alabastine Tegellak voor ±8m².

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Het nauwkeurig opvolgen van de gebruiksaanwijzing garandeert de hechting op lange termijn.
- ✓ Een gelakt tegeloppervlak is schoon te maken (na minimaal een week) met Alabastine SuperTegelreiniger en de gebruikelijke schoonmaakmiddelen (nooit bewerken met schuurmiddelen en schuursponsjes e.d.).
- ✓ Gebruik Tegellak (2 componenten) altijd in combinatie met Alabastine Tegellakverf (2 componenten).
- ✓ Schilder zo dat ook op de randen voldoende dekking wordt verkregen.
- ✓ Er mogen geen scheuren of gaten in voegen en tegels aanwezig zijn. Deze eerst vullen met Alabastine Super Sterk Vuller.
- ✓ Hoeken afkitten na het schilderen.
- ✓ Wanneer u over de tegellak sjablonen wilt aanbrengen, schuur de vorm dan eerst licht op, dit zorgt voor een betere hechting van de verf.