

# MENIE

## Universeel Bruin/Rood

- ▶ Voor het extra duurzaam beschermen van metalen en houten ondergronden.
- ▶ Te gebruiken als ijzermenie en loodvrije houtmenie.

### TOEPASSINGEN

ÿ Alabastine Menie Universeel is een matte roestwerende grondverf.

ÿ Het zorgt voor een perfecte duurzame basis om metalen ondergronden zoals ijzer en staal te beschermen tegen roest.

ÿ Ook geschikt voor het beschermen tegen vocht van lastig te bereiken houten ondergronden, zoals onderdorpels, kozijnen die direct aansluiten op stenen muur of het gedeelte van schuttingpalen die de grond in gaan.

ÿ Geschikt voor buiten, Voor metaal binnen gebruik dan Alabastine Grondverf Metaal.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ÿ Uitstekende hechtlaag voor elke soort verf (waterbasis en terpentinebasis).

ÿ Roestwerend.

ÿ Kan drie maanden onafgewerkt overstaan bij twee lagen.

ÿ Kleur: rood/bruin.

ÿ Eenvoudig te verwerken met kwast of roller.

ÿ Stofdroog na ca. 4 uur (bij 20°C).

ÿ Overschilderbaar na ca. 24 uur (bij 20°C).

ÿ Rendement: 250ml is voldoende voor 2 à 3 m<sup>2</sup> (rendement is afhankelijk van de ondergrond).



### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Voorbehandeling:

- Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor Alabastine Verfreiniger.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Eventueel roest goed verwijderen met schuurpapier korrelgrofte P24-P36. Daarna stofvrij maken.
- Onbehandeld metaal: schuren met schuurpapier korrelgrofte P60-P80. Daarna stofvrij maken.
- Onbehandeld hout: schuren met schuurpapier korrelgrofte P160-P180. Daarna stofvrij maken.
- Behandelde oppervlakken: verflagen in slechte staat verwijderen tot op de ondergrond. Vervolgens behandelen als onbehandelde ondergrond. Verflagen in goede staat schuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280. Daarna stofvrij maken.

#### Verwerking:

- Plak alle hoeken en randen af met tape, voor gebruik de menie goed doorroeren.
- Menie aanbrengen met een kwast of roller.
- Breng een tweede laag menie aan voor een betere bescherming. Schuur de eerste droge laag met korrelgrofte P220-P280 voor het aanbrengen van de tweede laag.
- Voor het aflakken de aangebrachte menie na droging met schuurpapier korrelgrofte P220-P280. Daarna stofvrij maken. schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en daarna stofvrij maken.
- Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden de 10°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 250ml en 750ml.